

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“

**Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1
„Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten
aus natürlichen mineralischen Baustoffen“**

vom 02.12.2020

Gelöscht: 30.11.2017

veröffentlicht am 15.03.2021

Gelöscht: 20.04.2018

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	<u>3</u>	Gelöscht: 3
2	Grundsätzliche Materialanforderungen	<u>4</u>	Gelöscht: 4
3	Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Nachweise	<u>5</u>	Gelöscht: 5
3.1	Abdichtungswirkung	<u>5</u>	Gelöscht: 5
3.1.1	Nachweisverfahren	<u>5</u>	Gelöscht: 5
3.1.2	Prüfgrößen	<u>5</u>	Gelöscht: 5
3.2	Mechanische Widerstandsfähigkeit	<u>6</u>	Gelöscht: 5
3.2.1	Standicherheit und Verformungssicherheit	<u>7</u>	Gelöscht: 6
3.2.2	Hydraulische Widerstandsfähigkeit	<u>8</u>	Gelöscht: 7
4	Beständigkeit	<u>8</u>	Gelöscht: 8
4.1	Beständigkeit gegenüber infiltriertem Niederschlagswasser	<u>9</u>	Gelöscht: 8
4.2	Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Pilzen	<u>9</u>	Gelöscht: 9
4.3	Beständigkeit gegenüber Pflanzen	<u>9</u>	Gelöscht: 9
4.4	Beständigkeit gegenüber Tieren	<u>9</u>	Gelöscht: 9
4.5	Beständigkeit gegenüber Temperaturen	<u>9</u>	Gelöscht: 9
4.6	Beständigkeit gegenüber Witterung	<u>10</u>	Gelöscht: 9
4.7	Beständigkeit gegenüber Wassergehaltsänderungen	<u>10</u>	Gelöscht: 10
4.8	Beständigkeit gegenüber Gasen	<u>11</u>	Gelöscht: 10
5	Eignungsuntersuchungen	<u>11</u>	Gelöscht: 11
5.1	Untersuchungen und Fachgutachten	<u>11</u>	Gelöscht: 11
5.2	Nachweis der Herstellbarkeit	<u>12</u>	Gelöscht: 11
6	Entwurf und Bemessung	<u>12</u>	Gelöscht: 12
7	Gewinnung und Aufbereitung des Dichtungsmaterials	<u>13</u>	Gelöscht: 12
8	Einbau	<u>13</u>	Gelöscht: 12
9	Maßnahmen zum Schutz der fertigen Komponente	<u>15</u>	Gelöscht: 13
10	Qualitätsmanagement und Abnahme	<u>15</u>	Gelöscht: 13
10.1	Qualitätslenkung	<u>15</u>	Gelöscht: 15
10.2	Qualitätsprüfung	<u>16</u>	Gelöscht: 15
10.3	Freigabe und Abnahme	<u>16</u>	Gelöscht: 15
11	Technische Bezugsdokumente	<u>16</u>	Gelöscht: 16

Anhang 1: Schutzmaßnahmen gegen schädliche Wasserspannungen

Anhang 2: Anforderungen und Prüfungen

1 Allgemeines

Nach Anhang 1, Nr. 2.1 der Deponieverordnung (DepV) dürfen für die Verbesserung der geologischen Barriere und technische Maßnahmen als Ersatz für die geologische Barriere sowie für das Abdichtungssystem Materialien, Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 Nummer 2.1.1 DepV entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden ist.

Für andere Materialien, Komponenten oder Systeme als für Geokunststoffe, Polymere und Dichtungskontrollsysteme kann der Nachweis dadurch erbracht werden, dass eine bundeseinheitliche Eignungsbeurteilung der Länder vorgelegt wird. Nach Anhang 1 Nr. 2.1.2 DepV definieren die Länder Prüfkriterien für diese bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen sowie für den Einsatz von natürlichem, ggf. vergütetem Boden- und Gesteinsmaterial aus der Umgebung sowie von Abfällen und legen Anforderungen an den fachgerechten Einbau sowie an das Qualitätsmanagement in bundeseinheitlichen Qualitätsstandards fest.

Die nachzuweisenden Anforderungen ergeben sich aus dem „Bundeseinheitlichen Qualitätsstandard 5-0 „Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten – übergreifende Anforderungen“ (BQS 5-0). Diese werden mit den hier vorliegenden BQS 5-1 für Oberflächenabdichtungen aus natürlichen Baustoffen konkretisiert. Durch entsprechende Verweise (*kursiv gedruckt*) wird auf die jeweils maßgebenden Festlegungen im BQS 5-0 hingewiesen.

Es werden die für die Beurteilung grundsätzlich zu erbringenden Angaben und Nachweise für den vorgesehenen Anwendungsbereich beschrieben. Damit wird der Rahmen für entsprechende Eignungsprüfungen vorgegeben.

Für die im Folgenden genannten Kriterien ist die Eignung der Komponente nachzuweisen. Als Nachweisgrundlagen werden, soweit z. Zt. möglich, Prüfverfahren und Nachweiskonzepte angegeben.

Die Prüfstellen, bei denen die Eignungsprüfungen durchzuführen sind, sollten für die jeweiligen Untersuchungen akkreditiert sein.

Auf der Basis der bestandenen Eignungsprüfung werden von der zuständigen Behörde in der Eignungsbeurteilung u. a. die Anforderungen an den natürlichen mineralischen Baustoff, die Ausgangsstoffe, die Bandbreite der zulässigen Zusammensetzungen und die für den Anwendungsfall erforderlichen Einbaurandbedingungen festgelegt. Es wird weiterhin der Umfang des Qualitätsmanagements festgelegt.

Hinweis:

Auf der Grundlage dieses BQS als geeignet beurteilte mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten können nach Maßgabe der abfallrechtlichen Genehmigungsbehörde auch bei Altdeponien (TA Abfall, TA Siedlungsabfall Nr. 11.2) und im Rahmen der Übergangsvorschriften (TA Abfall, TA Siedlungsabfall Nr. 12) verwendet werden, wenn dies unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse, z. B. Dichtigkeit und Beständigkeit gegenüber Deponiegas-einwirkung und Setzungen infolge biochemischen Abbaus erfolgt.

2 Grundsätzliche Materialanforderungen

Zur Herstellung von mineralischen Oberflächenabdichtungskomponenten sind grundsätzlich natürliche mineralische Baustoffe geeignet,

- die bei ihrer Gewinnung einer Qualitätsüberwachung unterliegen.
- die sich durch Angabe geeigneter Merkmale eindeutig kennzeichnen lassen und
- deren zulässige Bandbreiten der Material- und Einbauparameter so festgelegt sind, dass sie sich bodenmechanisch und hydraulisch gleichartig verhalten.

Darüber hinaus müssen die natürlichen mineralischen Baustoffe folgende Anforderungen erfüllen:

- a) Die Kornabstufung ist so zu wählen, dass ein Austragen von Feinstbestandteilen nicht möglich ist (Suffosionsbeständigkeit).
- b) Böden mit Grobkies größer 32 mm und Steinen, Holz, Wurzeln und anderen Fremdstoffen dürfen nicht verwendet werden. Die im Boden fein verteilte organische Substanz darf 1 Masse-% nicht überschreiten. Für natürliche organogene Böden sind Überschreitungen bis zu einem Glühverlust von 5 Masse-% oder einem TOC bis 3 Masse-% möglich, wenn diese Überschreitungen ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenmaterials zurückgehen. Die TOC-Bestimmung erfolgt nach DepV, Anhang 4. Der Carbonatgehalt darf nicht mehr als 30 Masse-% betragen.
- c) Zur Austrocknungsempfindlichkeit der Mineralstoffe ist ein Gutachten vorzulegen, welches auch den vorgesehenen dauerhaften Schutz der mineralischen Oberflächenabdichtungskomponente am Standort berücksichtigt. Der Einbauwassergehalt einer mineralischen Dichtung soll während der Funktionsdauer der Oberflächenabdichtung nicht wesentlich unterschritten werden, um keine Schrumpfungsprozesse auszulösen. Mit der Saugspannung liegt ein Parameter vor, der zusammen mit dem Wassergehalt der Dichtung und den überlagernden Komponenten des Abdichtungssystems eine Abschätzung des Austrocknungsverhaltens erlaubt. Erforderlichenfalls ist der Anteil aktiver / quellfähiger Tonminerale zu begrenzen und es sind geeignete Schutzmaßnahmen gemäß Anhang 1 vorzusehen.

- d) Der natürliche mineralische Baustoff muss im eingebauten Zustand den zu erwartenden Verformungen plastisch folgen können. Auflastbedingte Verformungen des Dichtungsauf-lagers dürfen die Funktionstüchtigkeit des Deponieabdichtungssystems nicht beeinträch-tigen.
- e) Der natürliche mineralische Baustoff muss im eingebauten Zustand homogen sein und einen gleichmäßigen Einbauwassergehalt aufweisen.

3 Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Nach-weise

3.1 Abdichtungswirkung

3.1.1 Nachweisverfahren

(siehe BQS 5-0 Nr. 2.1)

In Nr. 2.1.1 der „BQS 5-0 sind Anforderungen an die Dichtigkeit der Oberflächendichtung ge-genüber infiltriertem Niederschlagswasser unter den für Deponien maßgebenden Randbedin-gungen genannt. Hieraus sind die Anforderungen an die zu beurteilende mineralische Dich-tungsschicht abzuleiten. Der Nachweis der Dichtigkeit erfolgt unter Berücksichtigung von BQS 5-0 Nr. 2.1.2.

3.1.2 Prüfgrößen

a) Durchlässigkeitsbeiwerte k für $i = 30$ in Abhängigkeit von:

- der Dichte
- dem Einbauwassergehalt
- der Verdichtungsenergie
- Auflasten 15 bis 60 kN/m² (ungünstigster Fall ist maßgebend)
- Temperaturen 10 bis 30 °C (ungünstigste Temperatur ist maßgebend)

Die zeitliche Entwicklung der Durchlässigkeit ist festzustellen. Ein- und Ausbauwasser-gehalte, Ein- und Ausbaudichten sowie Poren- und Sättigungszahl vor und nach dem Versuch sind anzugeben.

Nachweisgrundlage:

siehe Nr. 11

b) Dichtigkeit des verformten Dichtungselements bei ein- und zweiaxialer Verformung

Es ist nachzuweisen, bis zu welcher Dehnung die Dichtigkeit nach Nr. 3.1.2 a) gegeben ist.

Nachweisgrundlage:

im Einzelfall festzulegen (z. B. nach Horn, Schick, Wunsch [4] oder Amann, Edelmann, Katzenbach[1])

c) Dichtigkeit von Anschlüssen und Durchdringungen

Nachweisgrundlage:

Beurteilung anhand von Standardlösungen mit Darstellungen in Regelzeichnungen, ggf. Verweis auf Versuchseinbau

d) Abschätzung der Auswirkungen von Fehlstellen und Imperfektionen innerhalb der mineralischen Dichtungsschicht auf die Systemdichtigkeit

Nachweisgrundlage:

Bewertung der Möglichkeit des Auftretens von Fehlstellen und ggf. rechnerische Abschätzung ihrer Auswirkung, ggf. Maßnahmen zur Verhinderung in Einbauanweisung unter Heranziehung von Erfahrungs- und Prüferten

3.2 Mechanische Widerstandsfähigkeit

(siehe BQS 5-0 Nr. 2.2.)

In BQS 5-0 Nr. 2.2 wird die mechanische Widerstandsfähigkeit des Abdichtungssystems gegenüber äußeren Einwirkungen gefordert. Hierfür werden Anforderungen an bestimmte Eigenschaften der Dichtungselemente gestellt bzw. die Eigenschaften müssen für die erforderlichen projektbezogenen Nachweise bekannt sein.

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

3.2.1 Standsicherheit und Verformungssicherheit

Die Standsicherheit und die Verformungssicherheit der Dichtung sind projektbezogen unter Berücksichtigung der *BQS 5-0 Nr. 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3* nachzuweisen. Die hierfür benötigten Materialkennwerte sind für das zum Einsatz kommende mineralische Dichtungsmaterial zu bestimmen. Es sind daher mindestens Nachweise bzw. Angaben zu folgenden Parametern als charakteristische Werte¹ erforderlich:

a) innere Scherfestigkeit in Abhängigkeit von:

- Auflast: bis 60 kN/m²
- Temperaturen: 0 bis 30 °C (ungünstigste Temperatur ist maßgebend)
- Wassergehalt: Einbauwassergehalt, konsolidierter drainierter Zustand, ggf. un-konsolidierter, undrainierter Zustand;
bei trocken einzubauenden Dichtungsmaterialien: trockener Zu-
stand, wassergesättigter Zustand

Nachweisgrundlage:

GDA Empfehlungen E 2-13 und E 3-1

b) Steife- bzw. Verformungsmodul in Abhängigkeit von Wassergehalten wie nach Nr. 3.2.1 a), nicht im unkonsolidierten, undrainierten Zustand

Nachweisgrundlage:

Siehe GDA E 2-13 Verformungsnachweis für mineralische Abdichtungsschichten

c) Verformbarkeit des Dichtungselementes im Hinblick auf die Dichtigkeitseigenschaften (siehe Nr. 2 c)) auch unter Berücksichtigung veränderlicher Wassergehalte (siehe Nr. 4.7)

d) Scherfestigkeit in vorhandenen Schichtgrenzen, sofern sie nicht projektbezogen zu ermitteln sind

Nachweisgrundlage:

Rahmenscherversuche z. B. nach GDA E 3-08

DIN EN ISO 17892-10, Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an
Bodenproben - Direkte Scherversuche

Gelöscht: 18137-3, Baugrund -

Gelöscht: von

Formatiert: Einzug: Links: 0,5 cm, Erste Zeile: 0 cm

Gelöscht: - Direkter Scherversuch

Gelöscht: .

¹ Als charakteristischer Wert ist hier ein auf der sicheren Seite liegender Mittelwert anzugeben

e) Beständigkeit der Eigenschaften nach Nr. 3.2.1 a) bis d) unter maßgebenden nicht mechanischen Einwirkungen (siehe Nr. 4 Beständigkeit)

f) Mechanische Eigenschaften des eingebauten Materials

Übertragbarkeit der Laborwerte nach Nr. 3.2.1 a), b), c) auf Feldwerte unter Berücksichtigung von Einbaubedingungen, Materialstreuungen, Verarbeitungsstreuungen; Angabe von auf der sicheren Seite liegenden Mittelwerten

Ziel: Angabe dieser Werte in der abfallrechtlichen Zulassung für projektbezogene Nachweise der Standsicherheit und Verformungssicherheit des Abdichtungssystems, projektbezogener Nachweis höherer Werte möglich, ggf. Hinweise zur Herstellung der Dichtungsschicht in Einbauanweisung

Nachweisgrundlage:

z. B. statistische Auswertungen von QM-Protokollen ausgeführter Maßnahmen oder Angabe von charakteristischen Werten auf der Basis von DIN 4020

3.2.2 Hydraulische Widerstandsfähigkeit

Die hydraulische Widerstandsfähigkeit von mineralischen Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen Baustoffen gegenüber innerer Erosion und Suffusion infolge von Durchströmungsvorgängen kann als gegeben angesehen werden.

4 Beständigkeit

(siehe *BQS 5-0 Nr. 2.3*)

Im Hinblick auf die Dichtigkeit und die mechanische Widerstandsfähigkeit wird in *BQS 5-0 Nr. 2.3* die Beständigkeit der Dichtung gefordert. Die allgemeinen Anforderungen ergeben sich aus *BQS 5-0 Nr. 2.3.1*. Für die einzelnen möglichen Einwirkungen sind die Anforderungen in *BQS 5-0 Nr. 2.3.2* genannt. *BQS 5-0 Nr. 2.3.3* enthält allgemeine Vorgaben der Nachweisführung.

Der Nachweis der Beständigkeit erfolgt unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.3*.

4.1 Beständigkeit gegenüber infiltriertem Niederschlagswasser

Unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.2.1* sind Angaben bzw. Nachweise zur Beständigkeit der dichtenden und mechanischen Eigenschaften der Abdichtungskomponente zu erbringen:

Die Beständigkeit von mineralischen Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen Baustoffen gegenüber infiltrierendem Niederschlagswasser kann als gegeben angesehen werden

4.2 Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Pilzen

Unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.2.2* sind Angaben bzw. Nachweise zur Beständigkeit der dichtenden und mechanischen Eigenschaften der Abdichtungskomponente zu erbringen.

Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen werden von Mikroorganismen und Pilzen nicht relevant angegriffen (LANUV-Fachbericht 25), ein gesonderter Nachweis kann entfallen.

4.3 Beständigkeit gegenüber Pflanzen

Mineralische Dichtungen aus natürlichen mineralischen Baustoffen sind nicht wurzelbeständig und daher gegen das Eindringen von Pflanzenwurzeln durch geeignete Maßnahmen zu schützen (s. Anhang 1). Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind darzustellen.

4.4 Beständigkeit gegenüber Tieren

Mineralische Dichtungen aus natürlichen Baustoffen sind in der Regel nicht beständig gegen Tiere und daher durch geeignete Maßnahmen zu schützen (s. Anhang 1). Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind darzustellen.

4.5 Beständigkeit gegenüber Temperaturen

Unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.2.5* sind folgende Angaben bzw. Nachweise zur Beständigkeit der dichtenden und mechanischen Eigenschaften der Abdichtungskomponente zu erbringen:

- a) Beständigkeit gegenüber den ständigen Einwirkungen von Temperaturen zwischen 0 und 30 °C (ungünstigste Temperatur ist maßgebend)
- b) Beständigkeit gegenüber wechselnden Einwirkungen von Temperaturen zwischen 0 und 30 °C
- c) Darstellung ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen

4.6 Beständigkeit gegenüber Witterung

Unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.2.6* sind folgende Angaben bzw. Nachweise zur Beständigkeit der dichtenden und mechanischen Eigenschaften der Abdichtungskomponente zu erbringen:

- a) Beständigkeit gegenüber direkten Einwirkungen im Bauzustand oder bei freiliegender Dichtung
- b) Darstellung ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen

Nachweisgrundlagen:

Unter Nrn. 3.1 und 3.2 genannte Nachweise und Versuche unter entsprechenden Randbedingungen

4.7 Beständigkeit gegenüber Wassergehaltsänderungen

Austrocknungs- und Rissgefährdung des Dichtungselementes sind projektbezogen nachzuweisen.

Unter Berücksichtigung von *BQS 5-0 Nr. 2.3.2.7* sind für die Beurteilung der Auswirkungen von Wassergehaltsänderungen auf die Verformungseigenschaften und die Dichtigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung folgende Nachweise zu erbringen:

- a) Wassergehalts-/Wasserspannungscharakteristik unter Berücksichtigung von ggf. auftretenden Synäreseffekten

Nachweisgrundlage:

z. B. Überdruckmethode nach RICHARD [2]

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

b) Einfluss veränderlicher Wasserspannungen/Wassergehalte auf die Verformungseigenschaften und auf die Dichtigkeit

Nachweisgrundlage:

Unter Nrn. 3.1 und 3.2 genannte Nachweise und Versuche unter entsprechenden Randbedingungen

c) Einfluss von zyklischen Wassergehaltsänderungen auf das Schrumpf- und Quellverhalten und auf die Dichtigkeit

Nachweisgrundlage:

wird im Einzelfall festgelegt

d) Konsistenzgrenzen, Konsistenzzahl beim Einbau

Nachweisgrundlage:

DIN EN ISO 17892-12, DIN 18122-2, DIN 18132

Gelöscht: siehe

[1] nach unten verschoben: Nr.

Gelöscht: 11¶

e) Einfluss einer langzeitigen Wasseraufnahme bei Trockeneinbaumaterialien auf die mechanischen Eigenschaften (siehe auch Nr. 3.2) unter Berücksichtigung von Auflasten von 15 bis 60 kN/m²

4.8 Beständigkeit gegenüber Gasen

Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen Baustoffen sind gegenüber Deponiegas chemisch beständig. Ein Nachweis kann entfallen.

5 Eignungsuntersuchungen

5.1 Untersuchungen und Fachgutachten

Die Eignung natürlicher mineralischer Baustoffe für mineralische Basisabdichtungskomponenten ist gemäß Anhang 2 Tabelle 1 nachzuweisen. Sie beinhaltet die erforderliche Mindesthäufigkeit der Eignungsprüfungen. Auf Grundlage der Streuung der Materialkennwerte ist zu prüfen, ob der Stichprobenumfang der Laborversuche ausreichend ist oder weitere

Gelöscht: <#>Laborversuche¶

<#>¶

<#>Anhand der Ergebnisse der nachfolgenden

Gelöscht: <#>ist das Material nach DIN EN ISO 14688-1

Formatiert: Schriftart: 14 Pt., Fett

Gelöscht: <#>DIN 18196 zu klassifizieren.

Formatiert: Schriftart: 14 Pt., Fett

Formatiert: Links

Gelöscht: Anzahl der Einzelproben ist nach

Gelöscht: festzulegen. In der Regel sind mindestens drei repräsentative Einzelproben

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom <u>02.12.2020</u>	Seite 12
--	----------

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

Prüfungen erforderlich sind. Weitere Hinweise zur Eignungsprüfung enthält die GDA-Empfehlung E 3-1.

5.2 Nachweis der Herstellbarkeit

Die mineralische Oberflächenabdichtungskomponente aus natürlichen mineralischen Baustoffen muss unter Bedingungen, wie sie auf Deponiebaustellen herrschen, so verarbeitet werden können, dass sie die in den Eignungsuntersuchungen nachgewiesenen Leistungen mit ausreichender Sicherheit im eingebauten Zustand erbringt.

Unter Berücksichtigung der Festlegungen in den Grundsätzen ist die Herstellbarkeit durch Angaben zu folgenden Punkten nachzuweisen:

- Herstellungsvoraussetzungen
- Herstellungsverfahren
- Empfindlichkeit gegenüber Einbaubeanspruchungen
- Prüfung der Qualitätsmerkmale
- Nachbesserungsmöglichkeit, Reparierbarkeit

Nachweise der grundsätzlichen Herstellbarkeit sind durch Probefelder zu erbringen. Die Anforderungen an die Herstellung von Probefeldern sind in der GDA Empfehlung E 3-5 und im gemeinsamen Merkblatt zu Mineralischen Deponieabdichtungen des LfU Bayern und des LANUV Nordrhein-Westfalen beschrieben.

Der Umfang der Prüfungen im Probefeld ergibt sich aus Anhang 2 Tabelle 2.

Auf Probefelder kann nur verzichtet werden, wenn die grundsätzliche Herstellbarkeit aufgrund vorangegangener Maßnahmen und vergleichbarer

- Materialeigenschaften
- Auflagerverhältnisse,
- Geräte- und Personalausstattung

nachgewiesen wurde.

6 Entwurf und Bemessung

Die Gesamtdicke der mineralischen Dichtung darf 0,30 m aus bautechnischen Gründen nicht unterschreiten. Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen müssen aus Gründen des Fehlstellenausgleichs mindestens zweilagig eingebaut werden. Bautechnisch hat sich eine Dicke der einzelnen Lagen von ca. 0,25 m bewährt. Die Einhaltung der Anforderungen in den Fußnoten 2 bzw. 3 zur Tabelle 2 Anhang 1 DepV ist nachzuweisen.

Gelöscht: ¶
Klassifizierung des natürlichen mineralischen Baustoffs ¶
 ¶ Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18123 ¶
 ¶ Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121-1 ¶
 ¶ Bestimmung der Konsistenzgrenzen und der abgeleiteten Werte nach DIN 18122-1 und DIN 18122-2 ¶
 ¶ Bestimmung der Wasseraufnahme nach ENSLIN/NEFF DIN 18132 ¶
 ¶ Bestimmung des Glühverlustes DIN 18128 ¶
 ¶ Bestimmung des Kalkgehaltes nach SCHEIBLER DIN 18129 ¶
 ¶ Geologische Beschreibung, Gesteinsbeschreibung, Bestimmung der Tonminerale (quantitativ) ¶
Dichte ¶
 ¶ Bestimmung der Proctordichte nach DIN 18127 ¶
 ¶
Dichtigkeit ¶
 ¶ Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130-1 ¶
 ¶
 ¶ Im Hinblick auf die Abnahme mineralischer Dichtungsschichten ist gegebenenfalls die Gleichwertigkeit von Schnellversuchen nachzuweisen. ¶

Formatiert: Standard, Links

Der Einbauwassergehalt einer mineralischen Dichtung soll während der Funktionsdauer der Oberflächenabdichtung nicht wesentlich unterschritten werden, um keine Schrumpfungsprozesse auszulösen. Der Entwurf und die Bemessung muss daher auch Anforderungen an die weiteren Systemkomponenten und erforderliche Schutzmaßnahmen nach Nr. 9 beinhalten.

7 Gewinnung und Aufbereitung des Dichtungsmaterials

Die für die Entnahme des natürlichen mineralischen Baustoffs vorgesehenen Gewinnungsstellen sind so eingehend zu untersuchen, dass die geforderte Bandbreite der Material- und Einbauparameter sicher eingehalten werden kann. Bei sehr wechselhaft aufgebauten Gewinnungsstellen soll eine laufende Überwachung der Materialentnahme durch die Fremdprüfung nach E 5-10 der GDA - Empfehlungen vorgenommen werden.

Durch Transport und Zwischenlagerung dürfen sich die Eigenschaften des Dichtungsmaterials nicht negativ verändern, ggf. müssen die Eigenschaften durch Aufbereitung wiederhergestellt werden.

Das Fräsen in einem externen Mischfeld (ex-situ) zur Herstellung der Homogenität darf nur nach positiv verlaufendem großmaßstäblichem Versuch durchgeführt werden.

8 Einbau

Beim Einbau mineralischer Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen Baustoffen ist Folgendes grundsätzlich zu beachten:

- a) Das Dichtungsaufleger muss eine ausreichende Tragfähigkeit mit einem E_{V2} -Wert von mindestens 30 MN/m^2 besitzen (bei dynamisch zu verdichtendem Baustoff i. d. R. E_{V2} -Wert von $\geq 45 \text{ MN/m}^2$). Geringere Tragfähigkeiten, d. h. geringere E_{V2} -Werte, können nur dann zugelassen werden, wenn die Anforderungen an das Auflager projektbezogen in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit des Untergrundes, von Wassergehalt und der Trockendichte der Dichtung sowie von der Verdichtungstechnik im Probefeld ermittelt und im Qualitätsmanagementplan durch Festlegung u. a. der zulässigen Spanne des Verformungsmoduls E_{V2} festgeschrieben werden.
- b) Die mineralische Abdichtungskomponente ist mit den nach den Ergebnissen des Probefeldes (Nr. 5.2) festgelegten Geräten einzubauen.
- c) Jede eingebaute Lage der mineralischen Dichtung muss mindestens einen Verdichtungsgrad $DPr > 95 \%$ aufweisen.

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

- d) Der Einbauwassergehalt (w) muss im Bereich des optimalen Wassergehalts oder unter dem Proctorwassergehalt (w_{Pr}) liegen. Bei einem Einbauwassergehalt unter dem Proctorwassergehalt (w_{Pr}) ist ein Luftporenanteil von $n_a \leq 5$ Vol-% ist einzuhalten; ein Luftporenanteil von $n_a \leq 3$ Vol-% sollte angestrebt werden.
- e) Das Material muss im eingebauten Zustand homogen sein und einen gleichmäßigen Einbauwassergehalt aufweisen.
- f) Mineralische Dichtungen aus natürlichen mineralischen Baustoffen dürfen nicht bei Wetterlagen hergestellt werden, die einer Einhaltung der geforderten Einbaubedingungen (Wassergehalt, Verdichtungsgrad, Durchlässigkeitsbeiwert) entgegenstehen (z.B. Frostwetterlagen).
- g) Mit Beginn der Frostperiode ist die fertig gestellte mineralische Dichtung vor frostbedingten Beschädigungen zu schützen (z.B. frostsichere Abdeckung).
- h) Während der Bauausführung ist eine Vernässung der Oberfläche des Auflagers der natürlichen mineralischen Dichtung und jeder fertig gestellten Einbaulage der natürlichen mineralischen Dichtung zu verhindern.
- i) Schrumpfrisse der mineralischen Dichtung und jeder fertig gestellten Einbaulage der mineralischen Dichtung sind durch technische Maßnahmen zu vermeiden.
- j) Bei der Verwendung von stückigem Material dürfen Bodenaggregate, die größer als 32 mm sind, nicht eingebaut werden.
- k) Die erforderliche Einbaulagendicke, die nicht mehr als 10 % überschritten werden darf, wird im Probefeld ermittelt. Bei feinkörnigen Böden (Tonen) liegt in der Regel die maximal zu erreichende homogen zu verdichtende Lagendicke bei 0,25 m. Auf eine gute Verzahnung (Verbund) der aufeinander eingebauten Lagen ist zu achten. Die Gesamtmindestdicke nach Nr. 6 darf an keiner Stelle unterschritten werden (GDA-Empfehlungen E 5-1, E 5-2).
- l) Schürfe und Sondieröffnungen in der mineralischen Dichtungsschicht sind entsprechend den Anforderungen an die mineralische Abdichtung sorgfältig zu verschließen.
- m) Nach Fertigstellung jeder verdichteten Lage muss diese nach den Nrn. 10.2 und 10.3 abgenommen werden, bevor mit dem Einbau der darauf folgenden Lage begonnen wird bzw. mit dem Einbau einer zweiten Dichtungskomponente begonnen wird.

Gelöscht: wPr

9 Maßnahmen zum Schutz der fertigen Komponente

Nach Fertigstellung der mineralischen Abdichtung ist sie durch geeignete Maßnahmen vor Schädigungen zu schützen.

Baubegleitende Maßnahmen sind im Qualitätsmanagementplan unter Berücksichtigung der Standortssituation und der übrigen Komponenten des Abdichtungssystems festzulegen.

Über die baubegleitenden Maßnahmen hinaus kann es erforderlich sein, zum Beispiel Geogitter zur Erhöhung der Standsicherheit, Geotextilien oder mineralische Schutzschichten zur Verhinderung von punktuellen Störungen der Oberfläche zum Beispiel durch das Eindringen von mineralischem Dränmaterial, Geotextilien oder mineralische Schutzschichten zur Verhinderung von Suffosion, geotextile oder mineralische Durchwurzelungs- und / oder Wühlspererschichten, geotechnische oder mineralische Schutzschichten zur Verhinderung von Austrocknung und Schrumpfrissbildung gemäß Anhang 1 vorzusehen.

10 Qualitätsmanagement und Abnahme

Das Qualitätsmanagement umfasst

- die Gewinnung,
- die Aufbereitung,
- den Transport,
- die Lagerung,
- den Einbau und
- den Schutz

des natürlichen mineralischen Dichtungsmaterials und hat das Ziel, die einwandfreie Herstellung der Abdichtung zu gewährleisten. Hiermit soll die Wahrscheinlichkeit von Material- und Herstellungsfehlern minimiert werden.

Das Qualitätsmanagement beinhaltet Tätigkeiten der Qualitätsplanung, der Qualitätslenkung, der Qualitätssicherung und der Qualitätsverbesserung. Im Qualitätsmanagementplan nach E 5-1 Nr. 2 der GDA – Empfehlungen werden die Qualitätslenkung, -überwachung und -kontrolle geregelt, folgende Anforderungen gelten:

10.1 Qualitätslenkung

Zur Qualitätslenkung müssen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen getroffen werden. Insbesondere sind die Vorgaben zur Gewinnung und Aufbereitung des Dichtungsmaterials (Nr. 7) und zum Einbau (Nr. 8) einzuhalten.

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

10.2 Qualitätsprüfung

Es sind Eigen- und Fremdprüfungen durchzuführen. Die fremdprüfende Stelle muss nach DIN EN ISO/IEC 17020 als Inspektionsstelle für die Fremdprüfung im Deponiebau und nach DIN EC ISO/IEC 17025 als Prüflaboratorium akkreditiert sein. Spezielle Prüfungen können vom Fremdprüfer an eine unabhängige Institution vergeben werden, die für diese Prüfungen akkreditiert ist. Die Aufgaben und die Qualifikation der Fremdprüfung für mineralische Komponenten in Abdichtungssystemen ergeben sich für mineralische Komponenten aus dem Bundeseinheitlichen Qualitätsstandard 9-1. Die zuständige Behörde hat die Arbeiten zu überwachen, sie hat sich u. a. davon zu überzeugen, dass der Fremdprüfer ordnungsgemäß arbeitet.

Je eingebauter Lage sind durch die Fremdprüfung die in Anhang 2 Tabelle 3 genannten Feld- und Laboruntersuchungen erforderlich. Darüber hinaus kann auf der Grundlage der Ergebnisse aus den Eignungsuntersuchungen die laufende Kontrolle weiterer Parameter erforderlich sein.

Gelöscht: nachfolgend genannte

Abweichend von den in Anhang 2 Tabelle 3 genannten Feld- und Laboruntersuchungen können auch Schnellversuche zur Anwendung kommen, deren Gleichwertigkeit im Rahmen der Eignungsprüfung nachzuweisen ist.

Gelöscht: 15 x 15 m bestimmt werden. Sofern die mineralische Dichtung in der Böschung nach

[2] nach unten verschoben: Nr.

Gelöscht: 8 n) in horizontalen Lagen eingebaut wurde, ist die Dichte jeweils alle 30 m eingebauter Dichtungslage zu bestimmen. ¶

¶ Beim Dichtungsaufleger kann die Dichte ersatzweise auch durch Plattendruckversuche nach DIN 18134

Gelöscht: ZTVE StB 2009 ermittelt werden. ¶

¶ Die Oberfläche des Dichtungsauflegers und jeder fertiggestellten Dichtungslage sind unmittelbar vor dem Aufbringen der nachfolgenden Lage bzw. einer Systemkomponente visuell zu prüfen. ¶

¶ Die Oberfläche des Dichtungsauflegers und jeder fertiggestellten Dichtungslage sind durch höhenmäßige Vermessung der Oberfläche im Raster 20 x 20 m zu prüfen. ¶

Formatiert: Schriftart: 11 Pt.

10.3 Freigabe und Abnahme

Die Freigabe zum Weiterbau einzelner Komponenten kann die Fremdprüfung ggf. in Abstimmung mit der behördlichen Überwachung erteilen. Zur Freigabe eines jeden Teilabschnittes fertig gestellter mineralischer verdichteter Lagen müssen ausreichende Untersuchungsergebnisse zur Einhaltung der Anforderungen an die Durchlässigkeit vorliegen.

Die Abnahme von Deponieabdichtungssystemen erfolgt durch die behördliche Überwachung auf der Grundlage der Ergebnisse der Eigen- und Fremdprüfung.

11 Technische Bezugsdokumente

REGELUNGEN DES BUNDES UND DER LÄNDER

Bund

Deponieverordnung vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533)

Gelöscht: Verordnung über Deponien und Langzeitlager (

Gelöscht: – DepV); Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts

Gelöscht: Nr. 22 vom 29. April 2009

Gelöscht:)

Gelöscht: Artikel

Gelöscht: 27. September 2017

Gelöscht: 3465)

Formatiert: Links, Einzug: Hängend: 1,25 cm, Absatzkontrolle, Tabstopps: Nicht an 1,25 cm

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1
Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten
aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020

Seite 17

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

Bund

TA-Abfall - Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen, biologischen Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen vom 12. März 1991 (GMBI, Nr. 8 S. 139) berichtigt am 21. März 1991 (GMBI, Nr. 16 vom 23.05.1991 S. 469); (außer Kraft)

[1] verschoben (Einfügung)

[2] verschoben (Einfügung)

Bund

TA-Siedlungsabfall - Dritte allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz; Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Siedlungsabfällen vom 14. Mai 1993; Bundesanzeiger Nr. 99a; (außer Kraft)

Gelöscht: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin, ¶
"Fremdprüfung beim Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponie-abdichtungssystemen – Richtlinie der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin für Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben ei-ner fremdprüfenden Stelle"; November 2016¶
¶
Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) ¶
Zusätzliche Akkreditierungskriterien für Stellen, die an der Fremdprüfung beim Einbau mineralischer Baustoffe in Deponieabdichtungssystemen entsprechend der Deponieverordnung (DepV) beteiligt sind, Mai 2016¶

Formatiert: Links, Einzug: Hängend: 1,25 cm, Absatzkontrolle, Tabstops: Nicht an 1,25 cm

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-0 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten – übergreifende Anforderungen vom 04.12.2014

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-2 „Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus vergüteten natürlichen mineralischen Baustoffen“ vom 02.12.2020

Gelöscht: 30.11.2017

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-3 „Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus Deponieersatzbaustoffen“ vom 02.12.2020

Gelöscht: 30.11.2017

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 7-1 Rekultivierungsschichten in Deponieoberflächenabdichtungssystemen“ vom 05.08.2020

Gelöscht: 13.04.2016

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 9-1 „Qualitätsmanagement - Fremdprüfung beim Einbau mineralischer Baustoffe in Deponieabdichtungssystemen“ vom 05.08.2020.

Gelöscht: 20.12.2016

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
Mineralische Deponieabdichtungen“ Gemeinsames Merkblatt (LfU-Deponie-Info – Merkblatt 1, LANUV -Arbeitsblatt 6) (2009)

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen
„Langzeitbeständigkeit mineralischer Deponieabdichtungen“ LANUV-Fachbericht 25 (2010)

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“
Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1
Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten
aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020

Seite 18

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

NORMEN

DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07

Konformitätsbewertung – Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen

Formatiert: Links, Einzug: Links: 1,25 cm, Tabstopps: Nicht an 2 cm

Gelöscht: DIN EN ISO 14688-1:2013-12
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden - Teil 1: Benennung und Beschreibung

DIN EC ISO/IEC 17025:2018-03

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien

Gelöscht: 2005-08, 2. Berichtigung 2007-05

Formatiert: Einzug: Links: 1,25 cm, Erste Zeile: 0 cm, Tabstopps: 2 cm, Links

DIN ISO 11277:2002-08

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der Partikelgrößenverteilung in Mineralböden - Verfahren mittels Siebung und Sedimentation (ISO 11277:1998 + ISO 11277:1998 Corrigendum 1:2002)

DIN EN ISO 10693:2014-06

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung des Carbonatgehaltes - Volumetrisches Verfahren (ISO 10693:1995); Deutsche Fassung EN ISO 10693:2014

DIN EN ISO 17892-1:2015-03

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 1: Bestimmung des Wassergehalts (ISO 17892-1:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17892-1:2014

DIN EN ISO 17892-2:2015-03

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 2: Bestimmung der Dichte des Bodens (ISO 17892-2:2014); Deutsche Fassung EN ISO 17892-2:2014

DIN EN ISO 17892-3:2016-07

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 3: Bestimmung der Korndichte (ISO 17892-3:2015, korrigierte Fassung 2015-12-15); Deutsche Fassung EN ISO 17892-3:2015

DIN EN ISO 17892-4:2017-04

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 4: Bestimmung der Korngrößenverteilung (ISO 17892-4:2016); Deutsche Fassung EN ISO 17892-4:2016

DIN EN ISO 17892-5:2017-08

Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 5: Ödometerversuch mit stufenweiser Belastung (ISO 17892-5:2017); Deutsche Fassung EN ISO 17892-5:2017

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom <u>02.12.2020</u>	Seite 19
--	----------

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

DIN EN ISO 17892-10:2019-04
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 10: Direkte Scherversuche (ISO 17892-10:2018); Deutsche Fassung EN ISO 17892-10:2018

DIN EN ISO 17892-11:2019-05
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit (ISO 17892-11:2019); Deutsche Fassung EN ISO 17892-11:2019

DIN EN ISO 17892-12:2020-07
Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Laborversuche an Bodenproben - Teil 12: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenzen (ISO 17892-12:2018); Deutsche Fassung EN ISO 17892-12:2018

DIN EN 933-1:2012-03
Prüfverfahren für geometrische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung - Siebverfahren; Deutsche Fassung EN 933-1:2012

DIN EN 1097-6:2013-09
Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 6: Bestimmung der Rohdichte und der Wasseraufnahme; Deutsche Fassung EN 1097-6:2013

DIN 1055-2:2010-11
Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Bodenkenngrößen

[3] verschoben (Einfügung)
Formatiert: Block, Einzug: Links: 0 cm, Hängend: 2 cm, Tabstopps: 2 cm, Links

DIN 4020:2010-12
Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke

Gelöscht: DIN 4094:1990-12
Baugrund, Erkundung durch Sondierungen

DIN 18122-2:2000-09
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben; Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) - Teil 2: Bestimmung der Schrumpfgrenze

[3] nach oben verschoben: DIN

DIN 18124:2019-02
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Korndichte - Weithalspyknometer

Gelöscht: 18121-1:1998-04
Untersuchung von Bodenproben - Wassergehalt - Teil 1: Bestimmung durch Ofentrocknung
DIN 18122-1:1997-07
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen), Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze

DIN 18125-2:2011-03
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung der Dichte des Bodens - Teil 2: Feldversuche.

Formatiert: Einzug: Links: 0 cm, Hängend: 2,5 cm, Tabstopps: 0 cm, Links

Gelöscht: 18123:2011-04

Formatiert: Schriftfarbe: Automatisch

Formatiert: Tabstopps: 0 cm, Links

DIN 18127:2012-09

Gelöscht: Korngrößenverteilung

Formatiert: Einzug: Links: 1,25 cm, Erste Zeile: 0 cm

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom <u>02.12.2020</u>	Seite 20
--	----------

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Proctorversuch

DIN 18128:2002-12
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des Glühverlustes

DIN 18129:2011-07
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Kalkgehaltsbestimmung

DIN 18132:1995-12
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte - Bestimmung des Wasseraufnahmevermögens

Gelöscht: DIN 18130-1:1998-05 ¶
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts ¶

DIN 18134:2012-04
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Plattendruckversuch

EMPFEHLUNGEN TECHNISCHER FACHVERBÄNDE

GDA E 2-13
„Verformungsnachweis für mineralische Abdichtungsschichten“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Stand: April 2010; www.gdaonline.de

GDA E 2-31
„Rekultivierungsschichten“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Stand: Juni 2010; www.gdaonline.de

GDA E- 2-32
„Gestaltung des Bewuchses auf Abfalldeponien“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Stand Januar 2010; www.gdaonline.de

GDA E 3-1
„Eignungsprüfung mineralischer Oberflächen- und Basisdichtungen“; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; Stand: April 2010; www.gdaonline.de

GDA E 3-5
„Versuchsfelder für mineralische Basis- und Oberflächenabdichtungsschichten“; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; Stand: Oktober 2019; www.gdaonline.de

GDA E 3-7

Gelöscht: DIN 18135:2012-04 ¶
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Kompressionsversuch ¶
¶
DIN 18136:2003-11 ¶
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Einaxialer Druckversuch ¶
DIN 18137-1:2010-07 ¶
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Bestimmung der Scherfestigkeit, Begriffe und grundsätzliche Versuchsbedingungen ¶
¶
DIN 18137-2:2011-04 ¶
Baugrund, Versuche und Versuchsgeräte, Bestimmung der Scherfestigkeit, Triaxialversuch ¶
¶
DIN 18137-3:2002-09 ¶
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben – Direkter Scherversuch ¶
¶
DIN 18196:2011-05 ¶
Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke ¶
¶
ZTVE StB 2009 Ausgabe 2009 ¶
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, FGSV Verlag GmbH, Wesselingener Straße 17, 50999 Köln ¶
¶

Formatiert: Einzug: Links: 0 cm, Erste Zeile: 0 cm
Gelöscht: 1997

Gelöscht: 3. Auflage 1997; Verlag Ernst & Sohn;

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom <u>02.12.2020</u>	Seite 21
--	----------

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 30.11.2017

„Beurteilung der Erosions- und Suffosionsbeständigkeit von mineralischen Abdichtungsmaterialien“; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; 3. Auflage 1997; Verlag Ernst & Sohn;

GDA E 3-8
„Reibungsverhalten von Geokunststoffen“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Stand August 2015; www.gdaonline.de

Formatiert: Einzug: Links: 1,25 cm, Hängend: 0 cm, Tabstopps: Nicht an 1,25 cm

Gelöscht: 08 ¶
„Bestimmung des Scherverhaltens von kombinierten Abdichtungsschichten“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Stand 1997 (ersetzt durch GDA E 3-8) ¶
¶ GDA E 3-8

GDA E 5-1
„Grundsätze des Qualitätsmanagements; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; Stand Oktober 2020; www.laga-online.de/Publikationen-50-Informationen-Bundeseinheitliche-Qualitaetsstandards.html

Gelöscht: 2005 (Ersatz für E 3-08)

Gelöscht: ¶
GDA E 3-09 ¶
„Eignungsprüfung für Geokunststoffen“; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; Stand: April 2010; www.gdaonline.de ¶

GDA E 5-10
„Aufgaben und Qualifikation einer fremdprüfenden Stelle für mineralische Komponenten in Abdichtungssystemen“; Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) Empfehlungen „Geotechnik der Deponien und Altlasten“, Bautechnik Heft 9/2004

Gelöscht: 3. Auflage 1997; Verlag Ernst & Sohn;

Gelöscht: ¶
GDA E 5-2 ¶
„Qualitätsüberwachung bei mineralischen Oberflächen- und Basisabdichtungsschichten“; Empfehlungen des Arbeitskreises „Geotechnik der Deponien und Altlasten“ der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik; 3. Auflage 1997; Verlag Ernst & Sohn; ¶
¶

Gelöscht: Stand

LITERATUR

[1] Amann, P., Edelman, L., Katzenbach, R.:
Untersuchung von Schadensgrenzen mineralischer Barrieren durch Simulation von Verformungszuständen im Maßstab 1:1.-In: BMBF-Verbundforschungsvorhaben Weiterentwicklung von Deponieabdichtungssystemen, Schlussbericht, Teilvorhaben 09, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin, 1996

[2] Hartke, K.-H., Horn, R.:
Die physikalische Untersuchung von Böden, Enke Verlag Stuttgart, 1989

[3] Heimerl, H., Wienberg, R.:
Die Untersuchung des diffusiven Stofftransports. In: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Deponieuntergrund. Methodenhandbuch, Band 5 Bodenphysik und Tonmineralogie, Teil 5.4.1.11, 12 S., 1997

[4] Horn, A., Schick, P., Wunsch, R.:
Verformbarkeit, Rissicherheit und Dichtigkeit von mineralischen Deponiedichtungen. In: Universität der Bundeswehr München: Mitteilungen des Instituts für Bodenmechanik und Grundbau, H. 10, 1995

Formatiert: Einzug: Links: 0 cm, Hängend: 2,5 cm, Tabstopps: 1,25 cm, Links

Gelöscht: ¶
¶

Anhang 1: Schutzmaßnahmen gegen schädliche Wasserspannungen

Sofern der Austrocknungs- und Wurzelschutz der mineralischen Abdichtungskomponente nicht durch eine Konvektionssperre gewährleistet wird, sind diese vorrangig von der Rekultivierungsschicht und durch entsprechende Gestaltung der auf der Abdichtungskomponente unmittelbar aufliegenden Entwässerungsschicht sicherzustellen.

Die Rekultivierungsschicht muss einen ausreichenden Bodenwasservorrat und den Pflanzen einen genügenden Wurzelraum zur Verfügung stellen (siehe auch BQS 7-1 sowie GDA-Empfehlungen E 2-31 und E 2-32).

Die Dicke der Rekultivierungsschicht ist unter Berücksichtigung

- der Empfindlichkeit der mineralischen Abdichtungskomponente
- der meteorologischen Standortbedingungen
- der möglichen Wurzeltiefe der natürlichen potenziellen Vegetation des Standortes und
- der eingesetzten Böden

so zu dimensionieren, dass keine schädlichen Wasserspannungen auf die mineralische Abdichtungskomponente einwirken können.

Bei Einhaltung der nachfolgenden Kriterien kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass die o. g. Ziele erreicht werden:

- Mächtigkeit $\geq 1,50$ m; je nach örtlichen klimatischen und pflanzenstandortspezifischen Gegebenheiten sowie ggf. auch abhängig von der späteren Nutzung (z. B. Wald) können größere Rekultivierungsschichtdicken erforderlich sein.
- Die eingebaute Bodenschicht soll eine ausreichende nutzbare Feldkapazität (nFK) aufweisen, damit die Pflanzen in sommerlichen Trockenperioden nicht absterben und ein durch den Trockenstress hervorgerufenen Tiefenwachstum der Wurzeln verhindert wird. Hierfür soll die nutzbare Feldkapazität mindestens 200 mm betragen.
- Zur Sicherstellung einer ausreichenden Nährstoffversorgung sollte im oberen Bereich der Rekultivierungsschicht (≈ 30 cm) humoses Material verwendet werden (Oberboden). § 12 BBodSchV ist zu beachten.

Zur Vermeidung von Feuchtigkeitsentzug aus der mineralischen Abdichtungskomponente in Folge konvektiver Luftströmung ist die unmittelbar auf der Abdichtungskomponente aufliegende Entwässerungsschicht in geeigneter Weise auszuführen. Hierfür kommt z. B. eine mindestens 10 cm dicke Wasser speichernde Sandschicht (SE, SW, SU nach DIN 18 196) in Frage.

Gelöscht: 1

Formatierte Tabelle

Gelöscht: 25.09.2013

Anhang 2: Anforderungen und Prüfungen

Art der Prüfungen:

L = Laborversuch

F = Felduntersuchung

qFG = qualifiziertes Fachgutachten

Tabelle 1: Anforderungen und Prüfungen für mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen
 - Eignungsprüfung

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Prüfungen	
				Art	Häufigkeit
Abdichtungswirkung nach Nr. 3.1					
1	Wasserdurchlässigkeit ^{1,2}	Durchlässigkeitsbeiwert $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s (DK I und DK II) $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s (DK III) bei einem Druckgradienten von $i = 30$	DIN EN ISO 17892-11	L	mindestens 3
2	Dichtigkeit von Anschlüssen und Durchdringungen	Standardlösungen	Darstellungen in Regelzeichnungen, ggf. Verweis auf Versuchseinbau	qFG	1
3	Auswirkungen von Fehlstellen und Imperfektionen innerhalb der mineralischen Dichtungsschicht	Keine Erhöhung der Systemdichtigkeit über einen Durchlässigkeitsbeiwert $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s (DK I und DK II) $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s (DK III) bei einem Druckgradienten von $i = 30$	Abschätzung: Bewertung der Möglichkeit des Auftretens von Fehlstellen und ggf. rechnerische Abschätzung ihrer Auswirkung, ggf. Maßnahmen zur Verhinderung in Einbauanweisung unter Heranziehung von Erfahrungs- und Prüfwerten	qFG	1
Mechanische Widerstandsfähigkeit nach Nr. 3.2					
4	Innere Scherfestigkeit	gemäß Vorgaben der Standsicherheitsberechnung	GDA E 2-13 und E 3-1	L	mindestens 3

¹ In Abhängigkeit von der Dichte, dem Einbauwassergehalt, der Verdichtungsenergie, Auflasten und Temperaturen

² Im Hinblick auf die Abnahme mineralischer Dichtungsschichten ist gegebenenfalls die Gleichwertigkeit von Schnellversuchen nachzuweisen.

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 2
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Prüfungen	
				Art	Häufigkeit
5	Steife- bzw. Verformungsmodul in Abhängigkeit von Wassergehalten ³	zur Charakterisierung	DIN EN ISO 17892-5	L	mindestens 3
6	Verformbarkeit ⁴	verformbar bis Krümmungsradius R = 200 m ohne Erhöhung der Durchlässigkeit	GDA E 2-13 GDA 3-1	L	mindestens 3
7	Scherfestigkeit zu angrenzenden Schichten	gemäß Vorgabe der Standsicherheitsberechnung	Rahmenscherversuche z. B. nach GDA E 3-8 DIN EN ISO 17892-10 ⁵	L	mindestens 3
8	Quellung	zur Charakterisierung	DGGT Empfehlung Nr. 11, FS 3	L	mindestens 3
9	Beständigkeit der Eigenschaften nach Nr. 4 bis 7	Funktionserfüllung über mindestens 100 Jahre	BQS 5-0 Nr. 2.3.3	qFG	1
10	Übertragbarkeit der Laborwerte nach Nr. 4 bis 6 auf Feldwerte	Charakterisierung; Angabe dieser Werte in der abfallrechtlichen Zulassung für projektbezogene Nachweise der Standsicherheit und Verformungssicherheit des Abdichtungssystems	z. B. statistische Auswertungen von QM-Protokollen ausgeführter Maßnahmen oder Angabe von charakteristischen Werten auf der Basis von DIN 4020	qFG	1
Beständigkeit nach Nr. 4 für eine Funktionserfüllung über mindestens 100 Jahre					
11	Beständigkeit gegenüber Pflanzen	das Eindringen von Pflanzenwurzeln muss durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind darzustellen.	• GDA E 2-31 • GDA E 2-32 Wurzeltest	qFG	1
12	Beständigkeit gegenüber Wassergehaltsänderungen	Wassergehalts-/Wasserspannungscharakteristik unter Berücksichtigung von ggf. auftretenden Synäreseffekten	z. B. Überdruckmethode nach RICHARD	L	mindestens 3

³ wie nach Nr. 4, nicht im unkonsolidierten, undrainierten Zustand

⁴ Alternativ kann im Einzelfall auch nachgewiesen werden, bis zu welcher Dehnung die Dichtigkeit nach Nr. 1 gegeben ist.

⁵ Bei Böschungsneigungen flacher als 1:5 kann die Scherfestigkeit aus Tabellenwerten der DIN 1055 Teil 2 ermittelt werden.

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 3
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Prüfungen	
				Art	Häufigkeit
13	Beständigkeit gegenüber Tieren	<u>Geeignete Maßnahmen. Die erforderlichen Schutzmaßnahmen sind darzustellen.</u>	-	qFG	1
14	Beständigkeit gegenüber Temperaturen	a) <u>Beständigkeit gegenüber den ständigen Einwirkungen von Temperaturen zwischen 0 und 30 °C (ungünstigste Temperatur ist maßgebend)</u> b) <u>Beständigkeit gegenüber wechselnden Einwirkungen von Temperaturen zwischen 0 und 30 °C</u> c) <u>Darstellung ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen</u>	-	qFG	1
15	Beständigkeit gegenüber Witterung	a) <u>Beständigkeit gegenüber direkten Einwirkungen im Bauzustand oder bei freiliegender Dichtung</u> b) <u>Darstellung ggf. erforderlicher Schutzmaßnahmen</u>	Unter Nrn. 3.1 und 3.2 <u>genannte Nachweise und Versuche unter entsprechenden Randbedingungen</u>	qFG	1
Klassifizierung nach Nr. 5.1.1					
16	<u>Geologische Beschreibung, Gesteinsbeschreibung, Bestimmung der Tonminerale (quantitativ)</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	-	qFG	1
17	<u>Korngrößenverteilung</u>	<u>suffusionsbeständig Korngröße ≤ 32 mm</u>	<u>DIN ISO 11277 DIN EN 933-1 DIN EN ISO 17892-4</u>	L	<u>mindestens 3</u>
18	<u>Wassergehalt</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	<u>DIN EN ISO 17892-1</u>	L	<u>mindestens 3</u>
19	<u>Zustandsgrenzen / Konsistenzgrenzen</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	<u>DIN EN ISO 17892-12</u>	L	<u>mindestens 3</u>
20	<u>Wasseraufnahme</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	<u>DIN EN 1097-6 DIN 18132</u>	L	<u>mindestens 3</u>
21	<u>Korndichte</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	<u>DIN EN ISO 17892-3 DIN 18124</u>	L	<u>mindestens 3</u>
22	<u>Proctordichte und optimaler Wassergehalt</u>	<u>zur Charakterisierung</u>	<u>DIN 18127</u>	L	<u>mindestens 3</u>

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 4
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Prüfungen	
				Art	Häufigkeit
23	Organische Substanz	≤ 1 Masse-% ⁶	DIN 18128	L	mindestens 3
24	Carbonatgehalt	≤ 30 Masse-%	DIN EN ISO 10693	L	mindestens 3
25	Schadstoffgehalte von Deponieersatzbaustoffen ⁷	DepV, Anhang 3 Nr. 2 Tabelle 2 Spalte 5 einschließlich DepV, Anhang 3 Nr. 1 Tabelle 1 Fußnote 2	DepV, Anhang 4	L	§ 17 DepV
26	Fremdbestandteile (z.B. Steine, Holz, Wurzeln)	frei von Fremdbestandteilen	visuell	F	mindestens 3

⁶ Fein verteilt; für natürliche organogene Böden sind Überschreitungen bis zu einem Glühverlust von 5 Masse-% oder einem TOC bis 3 Masse-% möglich, wenn diese Überschreitungen ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenmaterials zurückgehen. Die TOC-Bestimmung erfolgt nach DepV, Anhang 4

⁷ Nur, wenn es sich trotz natürlicher mineralischer Baustoffe um Deponieersatzbaustoffe handelt

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 5
--	---------------------

Formatiert: Standard

Tabelle 2: Anforderungen und Prüfungen für mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen
- Probefeld

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Kontrollprüfungen	
				Art	Häufigkeit ⁸
1	Verdichtungsgrad des Dichtungsaufagers	$D_{Pr} \geq 95 \%$	DIN 18125-2	E	mindestens 3 ⁹
2	Tragfähigkeit des Dichtungsaufagers	E_{V2} -Wert $\geq 30 \text{ MN/m}^2$ ¹⁰	DIN 18134	E	mindestens 3
3	Oberfläche des Dichtungsaufagers und jeder Dichtungslage ¹¹	Homogenität	visuell	E	unmittelbar vor dem Aufbringen der nachfolgenden Lagen der mineralischen Dichtung der bzw. einer weiteren Systemkomponente
4	Korngrößenverteilung	gemäß Eignungsprüfung (Übereinstimmung)	DIN ISO 11277 DIN EN 933-1 DIN EN ISO 17892-4	L	mindestens 3
5	Trockendichte / Verdichtungsgrad	$D_{Pr} \geq 95 \%$	DIN EN ISO 17892-2 ¹² DIN 18125-2	L E	mindestens 4 aus der unteren Hälfte der jeweiligen Lage zusätzlich mindestens 1 im Verzahnungsbereich zweier Lagen ¹³

⁸ Häufigkeit der Kontrollprüfungen an Proben je Einbaulage: für die Parameter Nummer 1, 2, 5, 6 und 7 jeweils durch Eigen- und Fremdprüfung; für die übrigen Parameter zwei Drittel Eigenprüfung und mindestens ein Drittel Fremdprüfung.

⁹ Die Dichte kann in einem Überwachungsschritt (Eigen- oder Fremdprüfung) ersatzweise nach Kalibrierung mit einer radiometrischen Sonde bestimmt werden.

¹⁰ Sollen projektbezogen geringere Tragfähigkeiten, d. h. geringere E_{V2} -Werte, zugelassen werden, sind die Anforderungen an das Auflager in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit des Untergrundes, von Wassergehalt und der Trockendichte der Dichtung sowie von der Verdichtungstechnik im Probefeld zu ermitteln und im Qualitätsmanagementplan durch Festlegung u. a. der zulässigen Spanne des Verformungsmoduls E_{V2} festzuschreiben.

¹¹ Sofern als Auflagefläche einer Dichtungsbahn sind die Anforderungen an die Oberfläche gemäß der BAM-Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen maßgebend

¹² Die Dichte kann in einem Überwachungsschritt (Eigen- oder Fremdprüfung) ersatzweise nach Kalibrierung mit einer radiometrischen Sonde im Rasterabstand von 15 x 15 m bestimmt werden.

¹³ lagenweise Beprobung gleichermaßen auf das Plateau und die Böschung des Probefelds aufteilen

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 6
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Kontrollprüfungen	
				Art	Häufigkeit ⁸
6	Wassergehalt	im Bereich des optimalen Wassergehalts ¹⁴	DIN EN ISO 17892-1	L	mindestens 3
7	Wasserdurchlässigkeit ^{15, 16}	Durchlässigkeitsbeiwert $k \leq 5 \times 10^{-9}$ m/s (DK I und DK II) $k \leq 5 \times 10^{-10}$ m/s (DK III) bei einem Druckgradienten von $i \approx 30$	DIN EN ISO 17892-11	L	mindestens 3
8	Innere Scherfestigkeit	gemäß Vorgabe der Standsicherheitsberechnung	GDA E 2-13	L	mindestens 1
9	Scherfestigkeit zu angrenzenden Schichten	gemäß Vorgabe der Standsicherheitsberechnung	Rahmenscherversuche z. B. nach GDA E 3-8 DIN EN ISO 17892-10 ¹⁷	L	mindestens 1
10	Zustandsgrenzen / Konsistenzgrenzen	zur Charakterisierung	DIN EN ISO 17892-12 DIN 18122-2	L	mindestens 3
11	Wasseraufnahme	zur Charakterisierung	DIN EN 1097-6 DIN 18132	L	mindestens 3
12	Carbonatgehalt	≤ 30 Masse-%	DIN EN ISO 10693	L	mindestens 3
13	Dicke	Einbaulagendicke zur Festlegung in der Einbauanweisung; gesamt $\geq 0,50$ m	Vermessung	E	mindestens 3

¹⁴ Bei einem Einbauwassergehalt unter dem Proctorwassergehalt (w_{pr}) ist ein Luftporenanteil von $n_a \leq$ Vol-% einzuhalten; ein Luftporenanteil von $n_a \leq 3$ Vol-% sollte angestrebt werden.

¹⁵ In Abhängigkeit von der Dichte, dem Einbauwassergehalt, der Verdichtungsenergie, Auflasten und Temperaturen

¹⁶ Im Hinblick auf die Abnahme mineralischer Dichtungsschichten ist gegebenenfalls die Gleichwertigkeit von Schnellversuchen nachzuweisen.

¹⁷ Bei Böschungsneigungen flacher als 1:5 kann die Scherfestigkeit aus Tabellenwerten der DIN 1055 Teil 2 ermittelt werden.

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 7
--	---------------------

Formatiert: Standard

Tabelle 3: Anforderungen und Prüfungen für mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen
- Qualitätsprüfung

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Kontrollprüfungen	
				Art	Häufigkeit ¹⁸
1	Tragfähigkeit des Dichtungsauflegers	Verdichtungsgrad des Dichtungsauflegers $D_{Pr} \geq 95\%$ oder E_{V2} -Wert $\geq 30 \text{ MN/m}^2$ ¹⁹	DIN 18125, Teil 2 DIN 18134 ²⁰	E	Alle 1.000 m ² mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen ²¹
2	Oberfläche des Dichtungsauflegers und jeder Dichtungslage ²²	Homogenität	visuell	E	unmittelbar vor dem Aufbringen der nachfolgenden Lagen der mineralischen Dichtung der bzw. einer weiteren Systemkomponente
3	Wasserdurchlässigkeit ^{23, 24}	Durchlässigkeitsbeiwert $k \leq 5 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ (DK I und DK II) $k \leq 5 \times 10^{-10} \text{ m/s}$ (DK III) bei einem Druckgradienten von $i = 30$	DIN EN ISO 17892-11	L	Alle 1.000 m ² je verdichtete Lage- mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen

¹⁸ Häufigkeit / Prüfraster der Kontrollprüfungen an Proben je Einbaulage. Das Prüfraster gilt sowohl für die Eigen- als auch für die Fremdprüfung.

¹⁹ Geringere Tragfähigkeiten, d. h. geringere E_{V2} -Werte, können zugelassen werden, wenn die Anforderungen an das Auflager projektbezogen in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit des Untergrundes, von Wassergehalt und der Trockendichte der Dichtung sowie von der Verdichtungstechnik im Probe-feld ermittelt und im Qualitätsmanagementplan durch Festlegung u. a. der zulässigen Spanne des Verformungsmoduls E_{V2} festgeschrieben werden.

²⁰ ersatzweise Prüfung mit leichtem Fallgewichtsgerät (Verifizierung durch Ermittlung materialspezifischer Umrechnungsfaktor $E_{v, dyn} / E_{V2}$)

²¹ Die Dichte kann in einem Überwachungsschritt (Eigen- oder Fremdprüfung) ersatzweise nach Kalibrierung mit einer radiometrischen Sonde im Rasterabstand von 15 x 15 m bestimmt werden.

²² Sofern als Auflagefläche einer Dichtungsbahn sind die Anforderungen an die Oberfläche gemäß der BAM-Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen maßgebend

²³ In Abhängigkeit von der Dichte, dem Einbauwassergehalt, der Verdichtungsenergie, Auflasten und Temperaturen

²⁴ Im Hinblick auf die Abnahme mineralischer Dichtungsschichten ist gegebenenfalls die Gleichwertigkeit von Schnellversuchen nachzuweisen.

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 8
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Kontrollprüfungen	
				Art	Häufigkeit ¹⁸
4	Korngrößenverteilung	gemäß Eignungsprüfung (Übereinstimmung)	DIN ISO 11277 DIN EN 933-1 DIN EN ISO 17892-4	L	Alle 4.000 m ² je verdichtete Lage- mindestens aber 1 je Einbautag bzw. Teilfläche
5	Wassergehalt	gemäß Eignungsprüfung (Übereinstimmung) und Festlegung im QMP	DIN EN ISO 17892-1	L	Alle 1.000 m ² je verdichtete Lage- mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen
6	Proctordichte und optimaler Wassergehalt	gemäß Eignungsprüfung (Übereinstimmung) und Festlegung im QMP	DIN 18127	L	Alle 4.000 m ² je verdichtete Lage- mindestens aber 1 je Einbautag bzw. Teilfläche
7	Trockendichte / Verdichtungsgrad	D _{Pr} > 95 % im unteren Drittel der jeweiligen Lage	DIN EN ISO 17892-2 ²⁵ DIN 18125-2	L F	Alle 1.000 m ² je verdichteter Lage – mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen
8	Organische Substanz	≤ 1 Masse-% ²⁶	DIN 18 128	L	Alle 5.000 m ² je verdichteter Lage – mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen
9	Carbonatgehalt	≤ 30 Masse-%	DIN EN ISO 10693	L	Alle 5.000 m ² je verdichteter Lage – mindestens aber an 3 verschiedenen Stellen

²⁵ Die Dichte kann in einem Überwachungsschritt (Eigen- oder Fremdprüfung) ersatzweise nach Kalibrierung mit einer radiometrischen Sonde im Rasterabstand von 15 x 15 m bestimmt werden.

²⁶ Fein verteilt; für natürliche organogene Böden sind Überschreitungen bis zu einem Glühverlust von 5 Masse-% oder einem TOC bis 3 Masse-% möglich, wenn diese Überschreitungen ausschließlich auf natürliche Bestandteile des Bodenmaterials zurückgehen. Die TOC-Bestimmung erfolgt nach DepV, Anhang 4

LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“ Bundeseinheitlicher Qualitätsstandard 5-1 Mineralische Oberflächenabdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen vom 02.12.2020	Anhang 2 Seite 9
--	---------------------

Formatiert: Standard

Nr.	Parameter	Anforderung	Prüfvorschrift	Kontrollprüfungen	
				Art	Häufigkeit ¹⁸
10	Schadstoffgehalte von Deponieersatzbaustoffen ²⁷	DepV, Anhang 3 Nr. 2 Tabelle 2 Spalte 5 einschließlich DepV, Anhang 3 Nr. 1 Tabelle 1 Fußnote 2	DepV, Anhang 4	L	§ 17 DepV (Eigenprüfung gemäß § 8 Abs. 3 DepV und Fremdprüfung gemäß § 8 Abs. 5 DepV)
11	Fremdbestandteile (z.B. Steine, Holz, Wurzeln)	frei von Fremdbestandteilen	visuell	F	baubegleitend
12	Dicke	Einbaulagedicke nach Einbauanweisung; gesamt $\geq 0,50\text{m}$	Vermessung	F	Alle 500 m ² ²⁸

²⁷ nur bei Deponieersatzbaustoffen

²⁸ Die Dicke ist vor und nach der Verdichtung zu bestimmen.